

Rigips STANDARD ispunjivač spojeva



Opis proizvoda

STANDARD je ispunjivač spojeva za obradu gipskartonskih ploča s Rigips trakama za ojačanje.

Sastavni dijelovi: gips, aditivi za optimalnu obradu i tvari za ispuštu.

Prednosti

Ispunjivač spojeva STANDARD je lagan i fleksibilan za nanošenje, ulazi u uske prostore i jednostavno se može obrusiti.

Ispunjivač spojeva STANDARD predstavlja cijenovno povoljnu mogućnost za predispunjivanje spojeva.

Područje upotrebe

Za ispunjivanje spojeva i gletanje spojeva gipskartonskih spojeva s Rigips trakama za ojačivanje do stupnja kvalitete površine Q2.

Stanje podloge

Temperature zraka, materijala i podloge moraju biti više od +5°C, a niže od +30°C. Podloga mora biti čvrsta, čista, suha, bez zaleđenih čestica i bez prašine.

Obrada

Miješanje materijala:

Kod miješanja, cca. 1,4 kg ispunjivača spojeva STANDARD usuti u cca. 1 litru vode i nakon vremena taloženja od cca. 5 min. izmiješati u masu bez grudica. Nakon postupka miješanja materijal se ne smije dosipavati u mješavinu (tada bi došlo do stvaranja grudica!).

Na gipskartonske ploče:

Stupanj Q1: Izvršiti predzapunjivanje spoja i poravnati ga u ravnini površine. Ugraditi trake za ojačanje od staklenih vlakana ili papira, zapuniti lopaticom.

Stupanj Q2: Eventualne ostatke ukloniti u ravnini površine, a nakon skrućivanja spoj i sredstvo za ojačanje zapuniti lopaticom, do postizanja kontinuiranog prijelaza u odnosu na površinu ploče. Nakon prosušenja površinu po potrebi obrusiti.

Materijal koji se već skrućuje ne smije se više upotrebljavati niti se njegovo vrijeme skrućivanja smije „produljivati“ dodavanjem vode. Usljed nedopuštenog „produljivanja“ vremena skrućivanja nastaje opasnost od pukotina u spoju. Ne mijesati s drugim materijalima. Dopushteno je čišćenje isklučivo čistom vodom.

Norma kvalitete

Q1 – Q2

EN-klasifikacija

3B – EN 13963 - A1 – NPD

Podaci o proizvodu

Omjer miješanja	cca. 1,4 kg / 1 l vode
Vrijeme obrade	min. 40 min.
Utrošak materijala	Spoj: cca. 0,3 kg/m ²
Klasa ponašanja u slučaju požara	A1
Veličine pakiranja	5 kg / 25 kg
Skladištenje:	
Skladištitи на suhom mjestu. Može se skladištiti min. 12 mjeseci. Djelomično oštećene vreće čuvati zatvorene i njihov sadržaj potrošiti u roku 3 mjeseca.	

Za detaljnije informacije obratiti se:

Saint-Gobain građevinski proizvodi Hrvatska d.o.o.

Industrijska cesta 18/1, 10360 Sesvete

Tel : +385 (0) 1 2335 570

Fax: +385 (0) 1 2444-290

www.rigips.hr



Unutarnja
upotreba



Ručna
obrada



min. 40 min
Vrijeme obrade



cca. 0,3 kg/m²
Utrošak materijala



Q1-Q2
Norma kvalitete

Podaci u ovoj brošuri temelje se na našim postojećim tehničkim saznanjima i iskustvima. Navedena saznanja i iskustva osobu koja provodi obradu, radi mnogobrojnih mogućih utjecaja kod obrade i upotrebe naših proizvoda, ne oslobođaju potrebe za vlastitim ispitivanjima i provjerama te predstavljaju samo općenite smjernice. Na temelju istih ne može proizići zakonski obvezujuće osiguranje određenih karakteristika ili prikladnosti za konkretnu primjenu. O mogućim propisima za zaštitu prava industrijskog vlasništva, kao i postojećim zakonima i odredbama računa je, na svoju odgovornost, dužna voditi strana koja obradu provodi. Sve su informacije izradene prema najboljim znanjima i saznanjima, ali ipak podliježu mogućim promjenama.