

Rigips Riduro 15 Vario i AK

Originalne Rigips gips ploče u Austriji su prisutne već više od 60 godina.

Rigips Riduro 15 VARIO (impregnirana gips ploča) se sastoji od gipsane jezgre prekrivene kartonom.






Rigips Riduro 15 ploča se spješno koristi u stambenim zgradama, uredima, hotelima, školama i brojnim drugim segmentima kao

- unutrašnji i vanjski zidovi izrađeni od drvene konstrukcije
- obloga zida od drvenih konstrukcija

Rigips Riduro 15 mm ploče je potrebno obraditi prema Rigips smjernicama za obradu, odnosno prema ÖN B 341

Tehnički podaci

Certifikat	Prema ÖN EN 520 und ÖN B 3410 und DIN 18180	Gips ploče tip DEFH2IR Gips kartonske ploče GKFI
Klasa građ. materijala	Prema ÖN EN 13501-1	A2-s1,d0 (B)

Oblici ivice	Uzdužne ivice	Za ispunjavanje Rigips VARIO ispunjivačem spojeva sa i bez traka za ojačanje.	 Vario
	Poprečne ivice		 SK
AK Rub		Opcija s ravnim rubom (AK). Pogodno za punjenje Rigips- ispunjivačem fuga i korištenjem traka za pojačanje od staklenih vlakana	 AK

Podaci u ovoj brošuri temelje se na našim postojećim tehničkim saznanjima i iskustvima. Navedena saznanja i iskustva osobu koja provodi obradu, radi mnogobrojnih mogućih utjecaja kod obrade i upotrebe naših proizvoda, ne oslobađaju potrebe za vlastitim ispitivanjima i provjerama te predstavljaju samo općenite smjernice. Na temelju istih ne može proizići zakonski obavezujuće osiguranje određenih karakteristika ili prikladnosti za konkretnu primjenu. O mogućim propisima za zaštitu prava industrijskog vlasništva, kao i postojećim zakonima i odredbama računa je, na svoju odgovornost, dužna voditi strana koja obradu provodi. Sve su informacije izrađene prema najboljim znanjima i saznanjima, ali ipak podliježu mogućim promjenama.



SAINT-GOBAIN GRAĐEVINSKI PROIZVODI HRVATSKA d.o.o.

HR – 10360 Sesvete, Industrijska 18/1, * tel: + 385 (0)1 2335-570 * fax: + 385 (0)1 2444-290 * e-mail: rigips.hr@saint-gobain.com
OIB: 49096500321 * IBAN: HR8824070001100616147 OTP banka d.d. * Registar sud: Trgovački sud u Zagrebu, MBS: 080376085 * Temeljni kapital: 20.000,00 KN uplaćen u cijelosti * Član uprave: Tomáš Rosák
www.rigips.hr



Rigips Riduro 12,5 Vario i AK

Oznaka ploče	Na stražnjoj strani ploče	<p>Oznaka uzdužnog smjera ploče u crvenoj boji sadrži:</p> <ul style="list-style-type: none"> Rigips Riduro 15 HRAC ili Rigips Riduro 15 AK CE-oznaku ÖN EN 520: Typ DEFH2IR ÖN B 3410: GKFI DIN 18180: GKFI A2-s1, d0 (B) datum proizvodnje, odnosno broj smjene <p>Oznaka se obično dopunjuje nizom točkastih oznaka, koje zajedno s tekstom označavaju sredinu ploče, u traci širokoj cca. 5 cm (položaj standardnih profila kod zidova).</p>
	Na vidljivoj strani	<p>Radi pojednostavljenja ugradnje, sredina ploče označena je.</p> <p>Položaj oznake u odnosu na sredinu ploče može odstupati max. ± 2 cm.</p>
	Oznaka na ivici	„Rigips Riduro“ na uzdužnoj ivici

Mjerenja	Nazivna debljina:	15	[mm]
	Širina:	1.250	[mm]
	Duljina:	2.000 do 3.000	[mm]
	Tolerancije mjera	<p>Posebne duljine (međumjere, veće duljine) i rezanje ploča umogući – rok isporuke na upit.</p> <p>Debljina: $\pm 0,5$ Širina: $+0/-4$ Duljina: $+0/-5$ Kutnost: Odstupanje $\leq 2,5$ po m širine</p>	[mm]

Masa t	Sirova gustoća	ca. $\geq 1000 \pm 50$	[kg/m ³]
	Površinska masa	Prema ÖN B 3410 ca. ≥ 14	[kg/m ²]

Podaci u ovoj brošuri temelje se na našim postojećim tehničkim saznanjima i iskustvima. Navedena saznanja i iskustva osobu koja provodi obradu, radi mnogobrojnih mogućih utjecaja kod obrade i upotrebe naših proizvoda, ne oslobađaju potrebe za vlastitim ispitivanjima i provjerama te predstavljaju samo općenite smjernice. Na temelju istih ne može proizići zakonski obavezujuće osiguranje određenih karakteristika ili prikladnosti za konkretnu primjenu. O mogućim propisima za zaštitu prava industrijskog vlasništva, kao i postojećim zakonima i odredbama računa je, na svoju odgovornost, dužna voditi strana koja obradu provodi. Sve su informacije izrađene prema najboljim znanjima i saznanjima, ali ipak podliježu mogućim promjenama.




SAINT-GOBAIN GRAĐEVINSKI PROIZVODI HRVATSKA d.o.o.

HR – 10360 Sesvete, Industrijska 18/1, * tel: + 385 (0)1 2335-570 * fax: + 385 (0)1 2444-290 * e-mail: rigips.hr@saint-gobain.com
OIB: 49096500321 * IBAN: HR8824070001100616147 OTP banka d.d. * Registar sud: Trgovački sud u Zagrebu, MBS: 080376085 * Temeljni kapital: 20.000,00 KN uplaćen u cijelosti * Član uprave: Tomáš Rosák
www.rigips.hr



Rigips Riduro 12,5 Vario i AK

Prednosti	Lomno opterećenje	Prema ÖN B 3410	⊥ ≥ 870 ≥ 360	[N]
			⊥ okomito u odnosu na smjer izrade (u uzdužnom smjeru ploče) paralelno u odnosu na smjer izrade (u poprečnom smjeru ploče)	
	Poboljšana strukturna kohezija kod visokih temperatura	prema ÖN EN 520	zadovoljava	

Toplina	Toplinska vodljivost λ	prema ÖN EN 12524	0,25	[W/(m·K)]
	Specifični toplinski kapacitet c	kod 20°C	0,96	[kJ/(kg·K)]

Vlažnost	Faktor otpora difuziji pare μ	prema ÖN EN 12524	Suh: 10 Vlažan: 4	[—]
	Difuzijski ekvivalentna debljina zračnog sloja s_d			[m]
	(Ukupna) apsorpcija vode nakon 2 h skladištenja pod vodom			[masa-%]
	Vrijeme sušenja nakon 2 h skladištenja pod vodom			[h]
	Visina kapilarnog penjanja vode (čeona ivica uronjena)			[cm]
	Apsorpcija vlage / vlaga izjednačenja (ovisno o klimi prostorije)	kod 20°C		[masa-%]
	Promjena duljine kod promjene r.v.z. za 30%	kod 20°C		[%]

Ostalo	Kristalinično vezana voda u gips-jezgri			[%]
	Granično opterećenje uslijed topline (dugotrajno opterećenje)		max. 50	[°C]
	Otpor površine kod 100 V, 20°C i 65% r.v.z.	prema DIN 53486		[Ω]



SAINT-GOBAIN GRAĐEVINSKI PROIZVODI HRVATSKA d.o.o.

HR – 10360 Sesvete, Industrijska 18/1, * tel: + 385 (0)1 2335-570 * fax: + 385 (0)1 2444-290 * e-mail: rigips.hr@saint-gobain.com
 OIB: 49096500321 * IBAN: HR8824070001100616147 * OTP banka d.d. * Registar sud: Trgovački sud u Zagrebu, MBS: 080376085 * Temeljni kapital: 20.000,00 KN uplaćen u cijelosti * Član uprave: Tomáš Rosák
 www.rigips.hr



	Otpor prolazu kod 100 V, 20°C i 65% r.v.z.	prema DIN 53486		[Ω]
	pH-vrijednost			[—]
	Permeabilnost	prema ON EN 520	$1,4 \cdot 10^{-6}$	[m ³ /(m ² ·s·Pa)]

Podaci u ovoj brošuri temelje se na našim postojećim tehničkim saznanjima i iskustvima. Navedena saznanja i iskustva osobu koja provodi obradu, radi mnogobrojnih mogućih utjecaja kod obrade i upotrebe naših proizvoda, ne oslobađaju potrebe za vlastitim ispitivanjima i provjerama te predstavljaju samo općenite smjernice. Na temelju istih ne može proizići zakonski obvezujuće osiguranje određenih karakteristika ili prikladnosti za konkretnu primjenu. O mogućim propisima za zaštitu prava industrijskog vlasništva, kao i postojećim zakonima i odredbama računa je, na svoju odgovornost, dužna voditi strana koja obradu provodi. Sve su informacije izrađene prema najboljim znanjima i saznanjima, ali ipak podliježu mogućim promjenama



SAINT-GOBAIN GRAĐEVINSKI PROIZVODI HRVATSKA d.o.o.

HR – 10360 Sesvete, Industrijska 18/1, * tel: + 385 (0)1 2335-570 * fax: + 385 (0)1 2444-290 * e-mail: rigips.hr@saint-gobain.com
 OIB: 49096500321 * IBAN: HR8824070001100616147 OTP banka d.d. * Registar sud: Trgovački sud u Zagrebu, MBS: 080376085 * Temeljni kapital: 20.000,00 KN uplaćen u cijelosti * Član uprave: Tomáš Rosák
 www.rigips.hr

