

Naziv proizvoda:	webertherm into HP
Datum kreiranja TL:	25.01.2022.
Verzija TL:	01
Broj strane:	1 od 4

# webertherm into HP

Fleksibilni hidrofobni mašinski malter


## 1. Opis proizvoda

### 1.1 Prednosti proizvoda

- Hidrofobni malter
- Postojan i elastičan
- Odlično vezuje za podlogu

### 1.2 Klasifikacija proizvoda

CS IV Wc<sub>1</sub> A1 (EN 998-1:2016)



### 1.3 Opis proizvoda i oblast primene

**webertherm into HP** je fabrički pripremljen suvi tip cementno-krečnog maltera za mašinsku i ručnu primenu na spoljašnjim zidovima od cigle, blokova, siporeks blokova i betona. Proizvod je primenljiv za površine na kojima će se postavljati keramika, kao i pre nanošenja mineralnih maltera. Sastavni deo je **webertherm Robusto** fasadnog sistema sa kamenom. Veoma postojano rešenje se dobro vezuje za podlogu, lako nanosi i ugrađuje. Proizvod **webertherm into HP** nije završni sloj i koristi se isključivo za spoljašnju upotrebu.

### 1.4 Priprema podloge

Podloga na koju se proizvod nanosi mora biti ravna, čista, čvrsta, suva, nosiva i bez delova koji se odvajaju. Ostatke supstanci koje umanjuju prianjanje (masti, prašine i druge nečistoće) je neophodno prethodno potpuno ukloniti. Ukoliko je podloga izložena vlazi, neophodno je prvo sanirati oštećenja koja prouzrokuju pojavu vlage ili ugraditi izolacioni sloj koji će sprečiti direktni dolazak vlage do sloja na koji će se nanositi **webertherm into HP**.

Betonske podlove (stare min. 28 dana sa ostatkom vlage  $\leq 2\%$ ) moraju biti mehanički ohrapavljene i očišćene od prašine. Nakon toga, betonsku podlogu premazati sa prajmerom **weberprim beton kontakt** 6 h pre nanošenja maltera. Jako upijajuće i stare podlove treba premazati sa **weberprim deep** prajmerom 6 h pre nanošenja mašinskog maltera **webertherm into HP**, kako bi se ujednačila upojnost podlove i sprečila pojava pukotina na malteru. Pored betonskih podloga, odgovarajuće podlove su i zidovi od opeke, gas-betona i giter-bloka.

## TEHNIČKI LIST

Naziv proizvoda:	webertherm into HP
Datum kreiranja TL:	25.01.2022.
Verzija TL:	01
Broj strane:	2 od 4

## 2. Upotreba i ugradnja proizvoda

1. Pomešati 25 kg mašinskog maltera u 4-6 l čiste vode; razmešati električnim mikserom do dna kante, dok se sve grudvice ne razbijaju. Nakon mešanja, ostaviti **webertherm into HP** da odstoji 5 minuta i potom jos jednom promešati.
2. Dobro razmešan malter je homogenizovan i bez grudvica, lako se zahvata i nanosi. Mašinski malter se najčešće nanosi u jednom sloju na prethodno pripremljenu podlogu. Nanosi se ručno ili mašinski. Materijal iskoristiti u roku od 4 h od trenutka pripreme.
3. Debljina nanetog jednog sloja mašinskog maltera **webertherm into HP** iznosi do 20 mm ukupne debljine. Mašinski malter se može naneti i u debljem sloju ukoliko je potrebno, ali se mora ojačati utapanjem armirne mrežice između slojeva. U tom slučaju, maksimalna debljina iznosi do 40 mm.
4. Mašinski malter se nakon nanošenja poravna H letvom. Nakon 2 h od trenutka nanošenja drugog sloja mašinskog maltera potrebno je pristupiti završnoj obradi adekvatnim alatom (strugač, žirafa i sl.).
5. Vreme sušenja materijala iznosi 1 dan po nanetom mm debljine maltera pri standardnim vremenskim uslovima. Malter nakon nanošenja i obrade treba zaštititi od prebrzog sušenja, jer u uslovima visokih temperatura (preko 30°C) može doći do površinskih pukotina.
- \* Svi navedeni parametri se odnose na standardne vremenske uslove: temperatura 20°C, relativna vlažnost vazduha do 65%.
9. Temperatura podloge i vazduha prilikom nanošenja i sušenja lepka **webertherm into HP** mora odgovarati standardnim vremenskim uslovima. Ukoliko vremenski uslovi nisu u skladu sa standardnim potrebno je postupak rada prilagoditi datim okolnostima i računati da proizvod brže suši po topljem vremenu, odnosno sporije po hladnijem, pazeci da temperatura podloge i vazduha nije ispod 5°C i iznad 30°C.

**Proizvođač preporučuje da se pre početka radova urade manje, probne, površine radi provere da li su proizvod/podloga pravilno pripremljeni i da li su obezbeđeni odgovarajući uslovi upotrebe i ugradnje. Ukoliko nisu, molimo vas da prekinete radove i obratite se predstavniku kompanije Saint-Gobain građevinski proizvodi d.o.o. Beograd. Kompanija ne snosi odgovornost za nepravilno izvođenje radova sa navedenim materijalom kao i za korišćenje materijala u svrhe koje nisu navedene u opisu proizvoda. Reklamacije nakon završenog izvođenja radova se ne prihvataju.**

### 2.1 Alat za rad

Za mešanje: električni mikser.

Za nanošenje: čelična gleterica, mašina za malterisanje.

### 2.2 Potrošnja proizvoda

Oko 28 kg/m<sup>2</sup> (za sloj debljine od 20 mm), u zavisnosti od debljine nanosa maltera, uslova po kojima se vrši malterisanje i karakteristike podloge na koju se malter nanosi.

## TEHNIČKI LIST

Naziv proizvoda:	webertherm into HP
Datum kreiranja TL:	25.01.2022.
Verzija TL:	01
Broj strane:	3 od 4

## 3. Čuvanje, skladištenje i transport

Proizvod **webertherm into HP** mora da bude skladišten u originalnoj, neoštećenoj ambalaži, na čvrstim i ispravnim paletama, u suvom prostoru, bez direktnе izloženosti snegу, kišи, gradu i suncu, zaštićen od mraza, u zatvorenom ili natkrivenom prostoru.

Proizvod nije opasan za transport u smislu svih nacionalnih i međunarodnih saobraćajnih propisa. Prilikom transporta, proizvod zaštiti od atmosferskih uticaja.

## 4. Bezbednost proizvoda

Opasni sastojci smeše: portland cement, sivi 10-20%, hidratisani kreč, 5-15%.



Opasnost

Izaziva iritaciju kože. Dovodi do teškog oštećenja oka. Može da izazove alergijske reakcije na koži. Dovodi do oštećenja organa (Plućа), usled dugotrajnog ili višekratnog izlaganja (ako se udiše). Može da izazove iritaciju respiratornih organa. Ne udisati prašinu / dim / gas / maglu / paru / sprej. Ne jesti, ne piti i ne pušiti prilikom rukovanja ovim proizvodom. Koristiti samo na otvorenom ili u dobro provetrenom prostoru. Nositи zaštitne rukavice/ zaštitnu odeću/ zaštitu za oči/ zaštitu za lice. AKO DOSPE NA KOŽU: Isprati sa dosta vode. Skinuti kontaminiranu odeću i oprati je pre ponovne upotrebe. AKO DOSPE U OČI: Pažljivo ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktna sočiva, ukoliko postoje i ukoliko je to moguće učiniti. Nastaviti sa ispiranjem. Ako dođe do iritacije kože ili osipa: Potražiti medicinski savet/ posmatranje. Skladištitи na dobro provetrenom mestu. Držati ambalažu čvrsto zatvorenom. Odlaganje sadržaja/ambalaže u skladu sa propisima RS. Sadržaj rastvorljivog hroma Cr (VI) u proizvodu je manji od 0,0002% obračunatog na ukupnu masu suvog cementa.

## 5. Tehničke karakteristike proizvoda

Boja proizvoda: **webertherm into HP** je mašinski malter sive boje.

Pakovanje: natron džak 25 kg, 1200 kg na paleti.

Rok trajanja: 12 meseci od datuma proizvodnje otisnutog na džaku, skladišten na paletama u suvom prostoru bez direktnog uticaja vremenskih uslova i vlage.

Detaljnije informacije o proizvodu, dodatnu dokumentaciju i bezbednosni list, možete pronaći na zvaničnoj internet stranici [www.rs.weber](http://www.rs.weber).

### 5.1 Čišćenje

Ostaci svežeg proizvoda čiste se sa alata i zaprljanih površina vodom. Stvrdnuti proizvod se mora ukloniti isključivo mehaničkim putem.

Naziv proizvoda:	webertherm into HP
Datum kreiranja TL:	25.01.2022.
Verzija TL:	01
Broj strane:	4 od 4

### 5.2 Ograničenja proizvoda

Mašinski malter **webertherm into HP** se ne sme koristiti u sledećim situacijama:

- Kod drvenih i metalnih površina
- Kod starih i nedovoljno nosivih podloga
- Pri temperaturama skladištenja, transporta, nanošenja i sušenja nižim od +5°C i višim od +30°C
- Kao završni sloj na zidnim površinama
- Kod podloga koje sadrže nečistoće i vlagu

### 5.3 Ekologija

Neupotrebljen proizvod i prazna pakovanja ne bacati van predviđenih lokacija za otpad. Za dodatne informacije videti bezbednosni list proizvoda.

### 5.4 Način odlaganja

P501 Odlaganje sadržaja i ambalaže u skladu sa lokalnim propisima. Odvojeno odlagati ambalažu i neupotrebljiv materijal. Ne dozvoliti da dospe u kanalizaciju. Ne sme se odlagati zajedno sa kućnim otpadom.

### 5.5 Zemlja porekla i proizvođač proizvoda

Zemlja porekla: Republika Bugarska.

Uvoznik i distributer: Saint-Gobain građevinski proizvodi d.o.o. Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 115d, 5. sprat, 11070 Novi Beograd, Srbija. Kontakt telefon: 011 314 96 81.

