

## VARIO H Ispunjivač spojeva



### Materijal

- VARIO H je fini ispunjivač spojeva i površine. VARIO H je hidrofobni i visoko polimerni materijal za mokre čvorove i ispunjavanja fuga Glasroc X i H. VARIO H ispuna za fuge i površine odgovaraju tipu 4B prema DIN EN 13963.

### Standard kvaliteta

- Masa za ispunjavanje u sustavu sa Glasroc X i H za fuge i završno postavljanje, Q1-Q4. Boja Vario H podudara se sa tipično plavom nijansom Glasroc H. Ispunjavanje na taj način pokazuju gotovo homogenu površinu i omogućavaju jednostavnu izradu savršenih površina.

### Područje upotrebe

- Za ispunjavanje spojeva Glasroc X i H sa Rigips trakama za ojačanje od staklenih vlakana.
- Za ispunjavanje priključaka u sustavu Glasroc X i H sa trakama za ojačanje od staklenih vlakana.
- VARIO H ispunjivač spojeva i površine je posebno pogodna za naknadno punjenje u skladu sa Q3 i Q4.
- Za popunjavanje pukotina i rupa te za izravnavanje nepravilnih površina.

### Stanje podloge

- Podloga mora biti čvrsta, čista, suha, bez mraza i prašine.

### Miješanje materijala

- Koristite čiste posude, čist alat i čistu vodu, jer u suprotnom mogu biti narušena svojstva proizvoda.

- Vario H ispunjivač za spojeve i površine ulijte u vodu onoliko dugo dok se na površini ne formiraju praškasti otoci (odnos miješanja: 5 kg VARIO H ispune za spojeve i površine na oko 2,85 l vode).
- Nakon cca. 3 minute (vrijeme namakanja) VARIO H ispune za spojeve i površine se miješaju do mase bez grudica.
- U toku miješanja, masa za ispunjavanje se zgrušnjava i dobija obradivu konsistenciju.
- Ukoliko se VARIO H ispuna za spojeve i površine napravi previše čvrsto, može se razrijediti vodom.
- VARIO H ispuna za spojeve i površine se ne smije naknadno dodavati poslije miješanja (formiranje grudica).

### Obrada bez traka za ojačavanje

- Očistite sve rubove ploča od gipsane prašine (blago navlažite).
- Napunite uzdužne i poprečne rubove, uklonite ih uz površinu i umetnite Rigips trake za ojačanje od staklenih vlakana.
- Poslije postavljanja VARIO H ispune za spojeve i površine, svaki ispučeni materijal prethodnog punjenja se mora skinuti.
- Poslije stvrdnjavanja VARIO H ispune za spojeve i površine, završni sloj se nanosi bez vidljivih prelaza.
- Ne obrađivati na nižoj temperaturi u prostoriji i na ploči od + 5 ° C.
- Obratiti pažnju kod postavljanja tapeta

Podaci u ovoj brošuri temelje se na našim postojećim tehničkim saznanjima i iskustvima. Navedena saznanja i iskustva osobu koja provodi obradu, radi mnogobrojnih mogućih utjecaja kod obrade i



SAINT-GOBAIN GRAĐEVINSKI PROIZVODI HRVATSKA d.o.o.

HR - 10360 Sesvete, Industrijska 18/1, \* tel: + 385 (0)1 2335-570 \* fax: + 385 (0)1 2444-290 \* e-mail: rigips.hr@saint-gobain.com  
OIB: 49096500321 \* IBAN: HR824070001100616147 OTP banka d.d. \* Registar sud: Trgovački sud u Zagrebu, MBS: 080376085 \* Temeljni kapital: 20.000,00 KN uplaćen u cijelosti \* Član uprave: Tomáš Rosák  
www.rigips.hr



upotrebe naših proizvoda, ne oslobađaju potrebe za vlastitim ispitivanjima i provjerama te predstavljaju samo općenite smjernice. Na temelju istih ne može proizići zakonski obvezujuće osiguranje određenih karakteristika ili prikladnosti za konkretnu primjenu. O mogućim propisima za zaštitu prava industrijskog vlasništva, kao i postojećim zakonima i odredbama računa je, na svoju odgovornost, dužna voditi strana koja obradu provodi. Sve su informacije izrađene prema najboljim znanjima i saznanjima, ali ipak podliježu mogućim promjenama.



SAINT-GOBAIN GRAĐEVINSKI PROIZVODI HRVATSKA d.o.o.



## VARIO H Ispuna za fuge i površine

- Ne koristiti dodatne aditive.
- Mogu se koristiti samo ljepljiva proizvedena od metil celuloze i / ili odgovarajućih sintetičkih smola.

### Važno

- Materijal koji se već učvrstio više se ne može koristiti ili „produžavati“ dodavanjem vode. Postoji rizik od pucanja spojeva.

### Tehnički podaci

Opis	VARIO H ispunja za spojeve i površine			
Materijal	Materijal ispune fuga	4B	prema DIN EN 13963	
Veličina pakiranja	Vreća	5	[kg]	
Obrada	Vrijeme za obradu	min. 40	[minuta]	
	Potrošnja materijala	oko 300	[g/m <sup>2</sup> ]	Spojevi
	Debljina sloja	maks. 3	[mm]	
Skladištenje	Skladištiti na suhom i zaštititi od smrzavanja. Zaštititi od visokih temperatura. VARIO H ispunja za spojeve i površine zadržava svoja izvanredna svojstva najmanje 12 mjeseci, otvorene pakete zatvoriti i iskoristiti ih u roku od 3 mjeseca.			

Vrijednosti date u ovom tehničkom listu proizvoda pružaju isključivo tehničke karakteristike proizvoda. Pored toga, Rigips sustavi imaju strukturno-fizička i statička svojstva koja možete pronaći u našoj sustavnoj dokumentaciji (npr. Planiranje i gradnja).

Podaci u ovoj brošuri temelje se na našim postojećim tehničkim saznanjima i iskustvima. Navedena saznanja i iskustva osobu koja provodi obradu, radi mnogobrojnih mogućih utjecaja kod obrade i upotrebe naših proizvoda, ne oslobađaju potrebe za vlastitim ispitivanjima i provjerama te predstavljaju samo općenite smjernice. Na temelju istih ne može proizići zakonski obavezujuće osiguranje određenih karakteristika ili prikladnosti za konkretnu primjenu. O mogućim propisima za zaštitu prava industrijskog vlasništva, kao i postojećim zakonima i odredbama računa je, na svoju odgovornost, dužna voditi strana koja obradu provodi. Sve su informacije izrađene prema najboljim znanjima i saznanjima, ali ipak podliježu mogućim promjenama.



SAINT-GOBAIN GRAĐEVINSKI PROIZVODI HRVATSKA d.o.o.

HR - 10360 Sesvete, Industrijska 18/1, \* tel: + 385 (0)1 2335-570 \* fax: + 385 (0)1 2444-290 \* e-mail: rigips.hr@saint-gobain.com  
OIB: 49096500321 \* IBAN: HR824070001100616147 OTP banka d.d. \* Registar sud: Trgovački sud u Zagrebu, MBS: 080376085 \* Temeljni kapital: 20.000,00 KN uplaćen u cijelosti \* Član uprave: Tomáš Rosák  
www.rigips.hr

